

ビアンコートB (BC-101B・BM)

施工対象： フローリング・Pタイル等床材
 使用材料一般名称： 一液常温硬化型ハードコーティング剤
 使用材料： ビアンコートB (BC-101B)
 メーカー： 株式会社 ビアンコジャパン

25℃ 湿度50%

| 工程 | 使用材料 | 調合重量比(%) | 塗布量(L/m ²) | 塗り重ね乾燥時間(25℃) | 作業方法 | |
|----|-----------------|---|------------------------|-----------------------|-------|--|
| 1 | 素地調整 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 素地に傷や変色がある場合には予め補修しておく。 ・ 汚れを洗浄によって丁寧に落としておく。 ・ ワックスは剥離剤等を利用して下地を傷めないように丁寧に落とす。 ・ 下地に水分が存在すると不具合の原因になるので、水分を十分に乾燥させる。(大量の水を使用した場合には、中1日以上あけて乾燥させる)。 ・ シンナーなどの溶剤を用いて洗浄した場合、溶剤が完全に揮発するまで乾燥させる。 ・ 施工直前には、ホコリを掃除機やダストモップ等で丁寧に取り除く。 | | | | |
| 2 | 塗布 (フックモップ等) | ビアンコートB (BC-101B・BM) 主剤 | 100 | 0.02 L/m ² | 3~4時間 | 塗布用マイクロファイバーモップ等 メラミンスポンジ (小面積の場合) |
| | | 希釈用アルコール (ブタノール推奨) | ~30 (推奨 20) | | | |
| 2 | 塗布 (吹き付け) | ビアンコートB (BC-101B・BM) 主剤 | 100 | 0.02 L/m ² | - | 低圧スプレーガン |
| | | 希釈用アルコール (ブタノール推奨) | 30~200 | | | |

【留意点】

* 乾燥時間 (25℃、湿度50%) ※低気温下での施工の場合には下記以上の時間がかかる。

- ・ 触指乾燥 30分
- ・ 軽歩行可能 3~4時間
- ・ 完全硬化 3日間

* 完全硬化前に水分が長時間付着した状態にあると硬化不良がおこる場合がある。

* 完全硬化するまでは水がかからないように留意する。

* 屋外での塗装の場合には、降雨時ならびに降雨が懸念される場合は避ける。

* ガラスなどの表面がフラットな下地では、塗装後に干渉縞が生じる場合がある。

株式会社 ビアンコジャパン
 Tel075-693-5531 Fax 075-693-5522